

| EN & ISO numerical alloy designation /<br>INTERNAZIONALE | EN AB | UNI  | ASTM (USA) | DIN | JAPAN |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------------|-----|-------|
| AlSi10Mg(a)                                              | 43000 | 3051 | A360.2     | 239 | AC4A  |

| COMPOSIZIONE CHIMICA (%) \ CHEMICAL COMPOSITION (%) |      |       |
|-----------------------------------------------------|------|-------|
| Elemento \ Element                                  | Min  | Max   |
| Si                                                  | 9,00 | 11,00 |
| Fe                                                  | -    | 0,40  |
| Cu                                                  | -    | 0,03  |
| Mn                                                  | -    | 0,45  |
| Mg                                                  | 0,25 | 0,45  |
| Cr                                                  | -    | 0,05  |
| Zn                                                  | -    | 0,10  |
| Ti                                                  | -    | 0,15  |
| Ni                                                  | -    | 0,05  |
| Pb                                                  | -    | 0,05  |
| Sn                                                  | -    | 0,05  |
| Impurezze Singole \<br>Individual impurities        | -    | 0,05  |
| Impurezze Totali \<br>Total impurities              | -    | 0,15  |

#### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ \ DISCLAIMER

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono garanzia sulle proprietà del materiale. Spetta all'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'impiego previsto e alle specifiche condizioni di utilizzo. In assenza di tali verifiche, Stemin S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri o risultati non conformi. \ The information provided in this technical data sheet is for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the material's properties. It is the responsibility of the user to verify the material's suitability for the intended application and specific operating conditions. In the absence of such verification, Stemin S.p.A. accepts no liability for improper use or non-conforming results.

#### Sede Legale e Amm e Unità Produttiva

Via Marconi, 67  
24040 Comun Nuovo (BG) - Italy  
T. +39 035 4549040 - F. +39 035 4549043

#### Unità Produttiva

Via Marconi, 41  
24040 Comun Nuovo (BG) - Italy  
T. +39 035 595774 - F. +39 035 334413

#### Unità Locale

Via Kennedy, 4/A  
24040 Ciserano (BG) - Italy  
T. +39 035 4820699 - F. +39 035 4810300



Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements  
ISO 9001 **SGQ N°044MS:2116817**  
ISO 14001 **SGA N°0044MS:2116819**  
ISO 45001 **SCR N°044MS:2116818**



Organizzazione con CFP Systematic  
Approach certificato da Bureau Veritas Italia  
Spa in conformità alla norma ISO 14067:2018



Dichiarazione di verifica IT330422-3 del:  
26 maggio 2025 relativa all'inventario dei GHG  
rilasciata da Bureau Veritas per l'anno solare 2024

## EN 1706:2020

### CARATTERISTICHE MECCANICHE \ MECHANICAL CHARACTERISTICS

| Stato fisico colata \<br>Casting physical state | Stato metallurgico \<br>Metallurgical state | Carico unitario di<br>rottura (Mpa) \ Tensile<br>strenght (Mpa) | Carico al limite<br>snervamento (Mpa) \<br>Yield strenght (Mpa) | Allungamento (%) \<br>Elongation (%) | Durezza Brinell<br>(HBW) \ Hardness<br>(HBW) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| In sabbia \ Sand                                | F                                           | 150                                                             | 80                                                              | 2                                    | 50                                           |
|                                                 | T6                                          | 220                                                             | 180                                                             | 1                                    | 75                                           |
| In conchiglia \ Shell                           | F                                           | 180                                                             | 90                                                              | 2,5                                  | 55                                           |
|                                                 | T6                                          | 260                                                             | 220                                                             | 1                                    | 90                                           |
|                                                 | T64                                         | 240                                                             | 200                                                             | 2                                    | 80                                           |

### PROPRIETÀ FISICHE \ PHYSICAL PROPERTIES

|                                                     |                         |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Peso specifico \<br>Specific weight                 | 2,66 Kg/dm <sup>3</sup> | Intervallo di solidificazione e di fusione \<br>Solidification and melting range       | 550 – 600 °C           |
| Resistenza a fatica \<br>Fatigue strenght           | 80-110 MPA              | Intervallo ottimo di colata in sabbia \<br>Optimal pouring range for sand casting      | 680-750 °C             |
| Conduttività elettrica \<br>Electrical conductivity | 18-25 MS/m              | Intervallo ottimo di colata in conchiglia \<br>Optimal pouring range for shell casting | 680-750 °C             |
| Conduttività termica \<br>Thermal conductivity      | 140-170 W/(m K)         | Dilatazione termica (da 20°C a 100°C) \<br>Thermal expansion (from 20°C to 100°C)      | 21·10 <sup>-6</sup> /K |

### PROPRIETÀ FISICHE \ PHYSICAL PROPERTIES

|                                                                                |                             |                                                                                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Colabilità \ Castability                                                       | Ottima \<br>Excellent       | Resistenza alla criccatura di ritiro \<br>Hot tearing resistance                  | Ottima \<br>Excellent       |
| Saldabilità \ Weldability                                                      | Ottima \<br>Excellent       | Resistenza meccanica a caldo \<br>High-temperature mechanical strenght            | Media \<br>Average          |
| Lucidabilità \ Polishability                                                   | Sufficiente \<br>Sufficient | Tenuta pressione \<br>Pressure Tightness                                          | Buona \<br>Good             |
| Lavorabilità all'utensile (grezzo) \<br>Machinability in the as-cast condition | Buona \<br>Good             | Attitudine all'anodizzazione decorativa \<br>Suitability for decorative anodizing | Scarsa \<br>Poor            |
| Resistenza alla corrosione \<br>Corrosion resistance                           | Media \<br>Average          | Attitudine all'anodizzazione protettiva \<br>Suitability for protective anodizing | Sufficiente \<br>Sufficient |

#### Sede Legale e Amm e Unità Produttiva

Via Marconi, 67

24040 Comun Nuovo (BG) - Italy

T. +39 035 4549040 - F. +39 035 4549043

#### Unità Produttiva

Via Marconi, 41

24040 Comun Nuovo (BG) - Italy

T. +39 035 595774 - F. +39 035 334413

#### Unità Locale

Via Kennedy, 4/A

24040 Ciserano (BG) - Italy

T. +39 035 4820699 - F. +39 035 4810300



Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

ISO 9001 **SGQ N°044MS:2116817**  
ISO 14001 **SGA N°0044MS:2116819**  
ISO 45001 **SCR N°044MS:2116818**



Certificato AEO  
IT AEOF 12 0625



PLATINUM Top 1%  
Sustainability Rating  
AUG 2025



Organizzazione con CFP Systematic  
Approach certificato da Bureau Veritas Italia  
Spa in conformità alla norma ISO 14067:2018



Dichiarazione di verifica IT330422-3 del:  
26 maggio 2025 relativa all'inventario dei GHG  
rilasciata da Bureau Veritas per l'anno solare 2024