

EN & ISO numerical alloy designation / INTERNAZIONALE	EN AB	UNI	ASTM (USA)	DIN	JAPAN
AlSi5Cu3Mg	45100	7963/3062	318		AC2A AC2B

COMPOSIZIONE CHIMICA (%) \ CHEMICAL COMPOSITION (%)		
Elemento \ Element	Min	Max
Si	4,50	6,00
Fe	-	0,50
Cu	2,60	3,60
Mn	-	0,55
Mg	0,20	0,45
Cr	-	0,05
Zn	-	0,20
Ti	-	0,20
Ni	-	0,10
Pb	-	0,10
Sn	-	0,05
Impurezze Singole \ Individual impurities	-	0,05
Impurezze Totali \ Total impurities	-	0,15

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ \ DISCLAIMER

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono garanzia sulle proprietà del materiale. Spetta all'utilizzatore verificarne l'idoneità in relazione all'impiego previsto e alle specifiche condizioni di utilizzo. In assenza di tali verifiche, Stemin S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri o risultati non conformi. \

The information provided in this technical data sheet is for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the material's properties. It is the responsibility of the user to verify the material's suitability for the intended application and specific operating conditions. In the absence of such verification, Stemin S.p.A. accepts no liability for improper use or non-conforming results.

Sede Legale e Amm e Unità Produttiva

Via Marconi, 67
24040 Comun Nuovo (BG) - Italy
T. +39 035 4549040 - F. +39 035 4549043

Unità Produttiva

Via Marconi, 41
24040 Comun Nuovo (BG) - Italy
T. +39 035 595774 - F. +39 035 334413

Unità Locale

Via Kennedy, 4/A
24040 Ciserano (BG) - Italy
T. +39 035 4820699 - F. +39 035 4810300



Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements
ISO 9001 **SGQ N°044MS:2116817**
ISO 14001 **SGA N°0044MS:2116819**
ISO 45001 **SCR N°044MS:2116818**



Organizzazione con CFP Systematic
Approach certificato da Bureau Veritas Italia
Spa in conformità alla norma ISO 14067:2018



Dichiarazione di verifica IT330422-3 del:
26 maggio 2025 relativa all'inventario dei GHG
rilasciata da Bureau Veritas per l'anno solare 2024

EN 1706:2020

CARATTERISTICHE MECCANICHE \ MECHANICAL CHARACTERISTICS

Stato fisico colata \ Casting physical state	Stato metallurgico \ Metallurgical state	Carico unitario di rottura (Mpa) \ Tensile strenght (Mpa)	Carico al limite snervamento (Mpa) \ Yield strenght (Mpa)	Allungamento (%) \ Elongation (%)	Durezza Brinell (HBW) \ Hardness (HBW)
In conchiglia \ Shell	T4	270	180	2,5	85
	T6	320	280	<1	100

PROPRIETÀ FISICHE \ PHYSICAL PROPERTIES

Peso specifico \ Specific weight	2,79 Kg/dm ³	Intervallo di solidificazione e di fusione \ Solidification and melting range	510-620 °C
Resistenza a fatica \ Fatigue strenght	80-110 MPA	Intervallo ottimo di colata in sabbia \ Optimal pouring range for sand casting	-
Conducibilità elettrica \ Electrical conductivity	16-19 MS/m	Intervallo ottimo di colata in conchiglia \ Optimal pouring range for shell casting	670-740 °C
Conducibilità termica \ Thermal conductivity	130 W/(m K)	Dilatazione termica (da 20°C a 100°C) \ Thermal expansion (from 20°C to 100°C)	22·10 ⁻⁶ /K

PROPRIETÀ FISICHE \ PHYSICAL PROPERTIES

Colabilità \ Castability	Buona \ Good	Resistenza alla criccatura di ritiro \ Hot tearing resistance	Buona \ Good
Saldabilità \ Weldability	Media \ Average	Resistenza meccanica a caldo \ High-temperature mechanical strenght	Ottima \ Excellent
Lucidabilità \ Polishability	Buona \ Good	Tenuta pressione \ Pressure Tightness	Buona \ Good
Lavorabilità all'utensile (grezzo) \ Machinability in the as-cast condition	Buona \ Good	Attitudine all'anodizzazione decorativa \ Suitability for decorative anodizing	Sufficiente \ Sufficient
Resistenza alla corrosione \ Corrosion resistance	Sufficiente \ Sufficient	Attitudine all'anodizzazione protettiva \ Suitability for protective anodizing	Sufficiente \ Sufficient

Sede Legale e Amm e Unità Produttiva

Via Marconi, 67

24040 Comun Nuovo (BG) - Italy

T. +39 035 4549040 – F. +39 035 4549043

Unità Produttiva

Via Marconi, 41

24040 Comun Nuovo (BG) - Italy

T. +39 035 595774 – F. +39 035 334413

Unità Locale

Via Kennedy, 4/A

24040 Ciserano (BG) - Italy

T. +39 035 4820699 – F. +39 035 4810300



Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

ISO 9001 **SGQ N°044MS:2116817**
ISO 14001 **SGA N°0044MS:2116819**
ISO 45001 **SCR N°044MS:2116818**



Certificato AEO
IT AEOF 12 0625



Organizzazione con CFP Systematic
Approach certificato da Bureau Veritas Italia
Spa in conformità alla norma ISO 14067:2018



Dichiarazione di verifica IT330422-3 del:
26 maggio 2025 relativa all'inventario dei GHG
rilasciata da Bureau Veritas per l'anno solare 2024